

Сварочные электроды для электродуговой сварки

Электроды		ТИП электродов	Свариваемые стали	Ток	Покрытие
PlasmaTec	Монолит РЦ (ОК-46)	Э46	низкоуглеродистые	постоянный, переменный	рутил-целлюлозное
	Стандарт РЦ	Э46	углеродистые	постоянный, переменный	рутил-целлюлозное
	Монолит ОЗС-12	Э46	углеродистые, низколегированные	постоянный, переменный	рутил-целлюлозное
	МР-3 АРС (Арсенал)	Э46	углеродистые	постоянный, переменный	рутиловое
	УОНИ 13/55 ПЛАЗМА (Монолит)	Э50А	углеродистые, низколегированные	постоянный, переменный	основное с железным порошком
	УОНИ 13/55 (Стандарт)	Э50А	углеродистые, низколегированные	постоянный ток обратной полярности	основное
	УОНИ 13/45 (Стандарт)	Э42А	углеродистые, низколегированные	постоянный ток обратной полярности	основное
	ЦЛ-11 (Монолит)	Э-08Х20Н9Г2Б	хромникелевые	постоянный ток обратной полярности	основное
	ЦЛ-11 ПЛАЗМА (Монолит)		устойчивые аустенитные коррозионностойкие	постоянный, переменный	рутиловое
	ОЗЛ-6 ПЛАЗМА (Монолит)		разнородные (аустенитные и углеродистые), аустенитные нержавеющие, жаростойкие нержавеющие	постоянный, переменный	рутиловое
	ОЗЛ-8 ПЛАЗМА (Монолит)		аустенитные нержавеющие	постоянный, переменный	рутиловое
	ЦЧ-4 (Монолит) по чугуны		чугун с шаровидным графитом, серый чугун с пластинчатым графитом, соединение чугуна со сталью	постоянный ток обратной полярности	основное
	МНЧ-2 (Монолит) по чугуны		серый, высокопрочный и ковкий чугун	постоянный ток обратной полярности	специальное (Проволока НМЖМц 28-2,5-1,5)
Lincoln Electric	ОЗС-12 (Орловские)	Э46	углеродистые, низколегированные	постоянный, переменный	рутиловое
	УОНИ 13/55 (Орловские)	Э50А	углеродистые, низколегированные	постоянный ток обратной полярности	основное
	АНО-4 (Орловские)	Э46	углеродистые	постоянный, переменный	рутиловое
	АНО-21 (Орловские)	Э46	углеродистые	постоянный, переменный	рутиловое
	МР-3 (Орловские)	Э46	углеродистые	постоянный, переменный	рутиловое
	МР-3С (Орловские)	Э46	углеродистые	постоянный, переменный	рутиловое
СЭЗ	МР-3 (Сычевские)	Э46	углеродистые, низколегированные	постоянный, переменный	
	АНО-4С (Сычевские)	Э46	углеродистые, низколегированные	постоянный, переменный	
	УОНИИ 13/55 (Сычевские)	Э50А	углеродистые	постоянный ток обратной полярности	основное
	ЦЛ-11 (Сычевские)		коррозионностойкие хромоникелевые	постоянный ток обратной полярности	
ESAB	ОК 46.00 (ESAB)	Э46	углеродистые	постоянный, переменный	рутиловое
	ОЗС-12 (ESAB)	Э46	углеродистые	постоянный, переменный	рутиловое
	МР-3 (ESAB)	Э46	углеродистые	постоянный, переменный	рутиловое
	АНО-4С (ESAB)	Э46	низкоуглеродистые, низколегированные	постоянный, переменный	рутиловое
	УОНИИ 13/45 (ESAB)	Э42А	углеродистые, низколегированные	постоянный (+)	основое
	УОНИИ 13/55 (ESAB)	Э50А	углеродистые, низколегированные	постоянный (+)	основое
	ОЗЛ-6 (ESAB)	Э-10Х25Н13Г2	жаростойкие литые и прокат	постоянный (+)	основное

